

## MASTERTOP® С 713

Запечатывающий материал для последующего ухода за бетоном натурального цвета.



### ОПИСАНИЕ

MASTERTOP® С 713 – готовый к использованию высококачественный запечатывающий материал для последующего ухода за бетоном натурального цвета.

MASTERTOP® С 713 образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях. В результате повышается прочность, износостойкость, непроницаемость и морозостойкость бетона, снижает его пыление при абразивных нагрузках и трещинообразование.

*Примечание:* Мембрану, которую образует данный материал очень трудно удалить. Если планируется устройство следующих слоев по поверхности, покрытой MASTERTOP® С 713, рекомендуется перед его применением провести тест на адгезию с ним следующих слоев.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MASTERTOP® С 713 предназначен для последующего ухода за:

- свежееуложенной бетонной поверхностью натурального цвета;
- бетонными полами, упрочненными материалами MASTERTOP® натурального цвета.
- ремонтными материалами при ремонте и восстановлении бетонных конструкций.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота последующего ухода за свежееуложенным бетоном;
- Легкость нанесения с помощью распылителя, валика или щетки;
- Может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях с гладкой или шероховатой фактурой, внутри и снаружи помещения;
- Снижает риск образования трещин и пыления бетона;
- Облегчает уборку и очистку бетонной поверхности.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

MASTERTOP® С 713 не рекомендуется использовать:

- для ухода за цветным, архитектурным или антистатическим бетоном;
- при необходимости удаления мембраны после окончания ухода и набора бетоном требуемой прочности;
- если планируется укладка следующих слоев бетона или раствора, окраска поверхности, устройство полимерного покрытия, керамической плитки и т.д.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Физическое состояние	жидкость
Цвет	желто-янтарный
Плотность при 20°C	0,93 кг/л
Содержание сухого вещества	19%
Вязкость при 20°C, воронка Форд №4	максимум 14 секунд
Растворимость	в растворителях
Температурный интервал сохранения свойств	от – 4 до + 50°C
Температура использования	более + 5°C
Время высыхания при 20°C	от 1 до 3 часов
Токсичность	содержит растворители

*Примечание:* Приведенные данные основаны на результатах лабораторных испытаний, поэтому возможны определенные разумные отклонения.



The Chemical Company

#### УПАКОВКА

MASTERTOP® С 713 поставляется в канистрах по 20 л и бочках по 200 л

#### РАСХОД

Расход MASTERTOP® С 713 зависит от структуры и пористости поверхности и составляет максимально 1 литр на 8-10 м<sup>2</sup>.

#### СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в сухом закрытом прохладном помещении, не допускать его замораживания и защищать от огня.

Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения 24 месяца.

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бетонная поверхность, на которую наносится MASTERTOP® С 713, должна быть чистой и влажной, но без свободной воды (луж). Если поверхность бетона высохла ее необходимо увлажнить до нанесения материала.

*Примечание: Бетон очень быстро сохнет при высокой температуре, низкой влажности, сквозняках и воздействию прямых солнечных лучей.*

MASTERTOP® С 713 необходимо наносить сразу, как только бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдержать данную обработку без повреждения.

Оптимальное время применения материала при стандартных условиях от 1,5 до 3 часов после укладке бетона.

При использовании опалубки наносить материал на поверхность сразу после удаления опалубки.

При уходе за бетонными полами с упрочненным верхним слоем MASTERTOP® необходимо наносить MASTERTOP® С 713 сразу после окончания обработки пола.

При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

MASTERTOP® С 713 наносится на поверхность свежееуложенного бетона тонким равномерным слоем с помощью распылителя (садового или промышленного типа), валика или щетки с коротким ворсом.

Сразу после нанесения MASTERTOP® С 713, до его высыхания, поверхность бетона становится

блестящей, что способствует его равномерному нанесению.

#### Примечание

*Очень важно наносить материал равномерно и не превышать рекомендуемого расхода, т.к. это может привести к изменению однородности цвета поверхности и появлению пятен из-за неравномерного высыхания бетона!*

#### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Для очистки инструментов используйте такие растворители, как толуол или ксилол. Работайте с необходимыми предосторожностями и обеспечьте хорошую вентиляцию.

#### Примечание

*Не используйте сжатый воздух для сушки инструментов влажных от растворителя.*

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт огнеопасен. Держать отдельно от источников воспламенения и открытого огня.

MASTERTOP® С 713 содержит растворители. Работать с материалом в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары материала. Не допускайте контакта с глазами и с кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Держать продукт вне досягаемости для детей. При работе использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз и дыхания. После применения тщательно закрывать упаковку.

#### Примечание:

Продукция сертифицирована.

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту.

Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.

Для получения дополнительной информации следует обращаться за рекомендациями к специалистам ООО «БАСФ Строительные системы»

#### Производитель:

**BASF Construction Chemicals Belgium N. V.**  
**Industrieterrein «Ravenshout» 3711**

**Nijverheidsweg 89**

**B-3945 Ham, Belgium**

**Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92**

**www.basf-cc.be**

**mbt.be@basf.com**

#### Официальный поставщик в РФ:

ООО «БАСФ Строительные системы»,  
119017, Москва, Кадашевская наб., д.14, к.3.

Тел.: +7 495 225 6428

Факс: +7 495 225 6417

**e-mail: stroysist@basf.com www.stroysist.ru**

Сентябрь 2008 года.