

MASTERTOP[®] 1221 F

Текстурное эпоксидное покрытие на основе декоративных флоков для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и "сухими" производственными процессами.

~ Толщина² 0,8 мм

Слой	Материал	~ Расход кг/м ²
Грунтовка	Mastertop P 615	0,30 – 0,50
Адгезионный слой	Mastertop TC 476	0,15 – 0,20
	Засыпка декоративными флоками 3 – 5 мм	0,30 – 0,35
Запечатывающий слой	Mastertop BC 300	0,40 – 0,45

¹ - базовый слой выполняется при необходимости, например, если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры. В случае использования базового слоя в системе, грунтовку следует присыпать кварцевым песком фракции 0,4-0,8.

² - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).

³ - в случае использования крупной фракции кварцевого песка на засыпку основного слоя минимальный и максимальный расходы на финишный слой увеличиваются на 0,3 кг/м.кв.

⁴ - наносится при необходимости, например, при использовании очень светлых цветов, таких как RAL 1015 и т.п.

⁵ - необходим для выявления не закрытых порозаполняющим слоем пор. Порозаполняющий слой обязателен в системах REG.