

MASTERTOP[®] 1278

Универсальное эпоксидное покрытие повышенной химстойкости для средних эксплуатационных нагрузок.

Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и "сухими" производственными процессами.

~ Толщина² 3,0 - 3,5 мм.

Слой	Материал	~ Расход кг/м ²
Грунтовка	Mastertop P 621	0,30-0,50
	Присыпка кварцевым песком 0,1-0,4 или 0,4-0,8 ¹	0,60-0,80
Базовый слой ¹	Mastertop P 621	0,46-0,77
	Mastertop filler (замешивается в состав в соотношении 1:0,3)	0,14-0,23
	засыпка кварцевым песком 0,1-0,4	2,00-3,00
Наливной слой	Mastertop BC 378	2,50-3,00

¹ - базовый слой выполняется при необходимости, например, если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры. В случае использования базового слоя в системе, грунтовку следует присыпать кварцевым песком фракции 0,4-0,8.

² - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).