

## MASTERTOP<sup>®</sup> 1324

Универсальное покрытие на основе жесткого полиуретана для средних эксплуатационных нагрузок.

Применяется в закрытых помещениях с незначительными перепадами температур и "сухими" производственными процессами. Перекрывает трещины до 0,3 мм.

~Толщина<sup>2</sup> 2,0 - 2,5 мм.

Слой	Материал	~ Расход кг/м <sup>2</sup>
Грунтовка	Mastertop P 617	0,30-0,50
	Присыпка кварцевым песком 0,1-0,4 или 0,4-0,8 <sup>1</sup>	0,60-0,80
Базовый слой <sup>1</sup>	Mastertop P 617	0,46-0,77
	Mastertop filler (замешивается в состав в соотношении 1:0,3)	0,14-0,23
	засыпка кварцевым песком 0,1-0,4	2,00-3,00
Наливной слой с функциональным наполнителем	Mastertop BC 375 N	1,54-1,85
	Mastertop filler (замешивается в состав в соотношении 1:0,3)	0,46-1,85

<sup>1</sup> - базовый слой выполняется при необходимости, например, если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры. В случае использования базового слоя в системе, грунтовку следует присыпать кварцевым песком фракции 0,4-0,8.

<sup>2</sup> - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).