

MASTERTOP[®] 1325 AB

Эластичное матовое бактериостатическое покрытие на основе полиуретана, специально разработанное для медицинских учреждений.

Стойко к воздействию УФ. Перекрывает трещины до 0,8 мм. Стойко к йоду, крови, физ. раствору, перекиси водорода и т.п.

~ Толщина² 2,0 – 2,5 мм

Слой	Материал	~ Расход кг/м ²
Грунтовка	Mastertop P 617	0,30-0,50
	Присыпка кварцевым песком 0,1 – 0,4	0,60-0,80
Базовый слой ¹	Mastertop P 617	0,46-0,77
	Mastertop filler (замешивается в состав в соотношении 1:0,3)	0,14-0,23
	Засыпка кварцевым песком 0,1-0,4	2,00-3,00
Наливной слой	Mastertop BC 325 N	1,93-2,31
	Mastertop filler (замешивается в состав в соотношении 1:0,3)	0,57-0,69
Финишный слой	Mastertop TC 465 AB	0,11-0,15

¹ - базовый слой выполняется при необходимости, например, если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры. В случае использования базового слоя в системе, грунтовку следует присыпать кварцевым песком фракции 0,4-0,8.

² - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).