

MASTERTOP® 1328 AS

Полиуретановое антистатическое покрытие для средних эксплуатационных нагрузок.

Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и "сухими" производственными процессами. Система необходима в зонах, которые классифицируются как взрывобезопасные. Покрытие имеет токопроводящие свойства.
~ Толщина 2,0 - 2,5 мм

| Слой | Материал | ~ Расход кг/м ² |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| Подготовка поверхности | Подготовка основания согласно рекомендациям по устройству полимерных антистатических покрытий | ----- |
| Грунтовка | Mastertop P 621 | 0,30-0,50 |
| Контур заземления | Установка медной токопроводящей ленты | 0,16-0,33 |
| Токопроводящий грунт | Mastertop CP 687 W-AS N | 0,09-0,11 |
| Наливной токоотводящий слой | Mastertop BC 375 N AS | 2,00-2,50 |