

## MASTERTOP<sup>®</sup> 1882

**Универсальное покрытие для средних эксплуатационных нагрузок.**

Применяется в закрытых помещениях с незначительными перепадами температур и «сухими» производственными процессами. Стойко к воздействию УФ. Перекрывает трещины до 0,5 мм. Сроки монтажа данной системы около 12 часов при температуре +20°C.

~ Толщина<sup>2</sup> 1,5 - 2,0 мм

Слой	Материал	~ Расход кг/м <sup>2</sup>
Грунтовка	Mastertop P 660	0,3 - 0,4
	Присыпка кварцевым песком 0,4 - 0,8	0,6 - 0,8
Базовый слой <sup>1</sup>	Conipur TC 481	0,9 - 1,0
	Засыпка кварцевым песком 0,1 - 0,4	3,0 - 3,5
Финишный слой	Conipur TC 481	0,7 - 0,9

<sup>1</sup> - базовый слой выполняется при необходимости, например, если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры. В случае использования базового слоя в системе, грунтовку следует присыпать кварцевым песком фракции 0,4 - 0,8.

<sup>2</sup> - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).