

## MASTERTOP<sup>®</sup> 1882 Flake

Текстурное покрытие с декоративными флоками для средних эксплуатационных нагрузок.

Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными процессами. Сроки монтажа данной системы около 12 часов при температуре +20°C. Перекрывает трещины до 0,3 мм. Стойко к воздействию УФ.

~ Толщина<sup>1</sup> 0,8 мм.

Слой	Материал	~ Расход, кг/м <sup>2</sup>
Грунтовка	Mastertop P 660	0,3 - 0,4
Основной слой с засыпкой цветными декоративными флоками	Conipur TC 481	0,15 - 0,2
	Засыпка цветными декоративными флоками	0,3 - 0,35
Запечатывающий слой	Conipur TC 482	0,4 - 0,45

<sup>1</sup> - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).