

MASTERTOP[®] 1882 Quartz

Антискользящее покрытие на основе цветного кварцевого песка для средних эксплуатационных нагрузок.

Применяется в закрытых помещениях с незначительными перепадами температур и «влажными» производственными процессами. Стойко к воздействию УФ. Перекрывает трещины до 0,5 мм. Сроки монтажа данной системы около 24 часов при температуре +20°C.
~ Толщина² 2,0 - 2,5 мм

Слой	Материал	~ Расход, кг/м ²
Грунтовка	Mastertop P 674	0,3 - 0,4
	Присыпка кварцевым песком 0,4 - 0,8	0,6 - 0,8
Базовый слой ¹	Mastertop P 674	0,46 - 0,77
	Mastertop filler (замешивается в состав в соотношении 1:0,3)	0,14 - 0,23
	Засыпка кварцевым песком 0,4 - 0,8	2,0 - 3,0
Основной слой с засыпкой цветным кварцевым песком	Conipur TC 482	0,9 - 1,0
	Засыпка кварцевым песком 0,4 - 0,8	3,5 - 4,0

¹ - базовый слой выполняется при необходимости, например, если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры. В случае использования базового слоя в системе, грунтовку следует присыпать кварцевым песком фракции 0,4 - 0,8.

² - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).