

MASTERTOP[®] 1882 R

Универсальное покрытие для средних эксплуатационных нагрузок.

Применяется в закрытых помещениях с незначительными перепадами температур и "сухими" производственными процессами. Стойко к воздействию УФ. Перекрывает трещины до 0,3 мм. Сроки монтажа данной системы около 12 часов при температуре +20°C.

~ Толщина² 1,5 - 2,0 мм

Слой	Материал	~ Расход кг/м ²
Грунтовка	Mastertop P 660	0,3 - 0,4
	Присыпка кварцевым песком 0,4 - 0,8	0,6 - 0,8
Базовый слой ¹	Conipur TC 481	0,9 - 1,0
	Засыпка кварцевым песком 0,1 - 0,4	2,0 - 3,0
Финишный слой	Conipur TC 481	0,5 - 0,7

¹ - базовый слой выполняется при необходимости, например, если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры. В случае использования базового слоя в системе, грунтовку следует присыпать кварцевым песком фракции 0,4 - 0,8.

² - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).