

Специальная пропитка

PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung

пропитка для керамической и керамогранитной плитки

Область применения

- для наружного и внутреннего применения
 - для стен и полов
 - применяется на промышленных площадках
 - для керамогранитной и керамической плитки с матовым, натуральным, глазурированным, полированным финишным покрытием и с теснением
- Перевод картинки
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung защищает от масел, жира и капель воды

Преимущества и свойства

- Надежно защищает масел, грязи и воды.
- После нанесения противоскользящие свойства покрытия сохраняются.
- Прозрачный, не образует плёнки**
- Придает гидрофобный эффект.**
- Готов к применению**

Технические характеристики

Основа: содержит силикон

Плотность: 0,770 г/см³

Цвет: прозрачный

Маркировка:

Не опасен

Содержит изоалкан

Срок годности: 4 года, в сухом месте при температуре не выше +30°C

Упаковка: пластиковая бутылка 1 л с крышкой с защитным механизмом от детей (4 бутылки в коробке)

APPLICATION

Расход: 1л PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung на 40-60 м² поверхности

Устойчивость к температурным воздействиям: -40°C to +40°C

Температура применения: +5°C to +25°C (температура основания)

Подготовка основания

Основание должно быть чистым и сухим. Если основание новое, то необходимо удалить цементное молочко с помощью PCI Zementschleier-Entferner sauer (кислотный очиститель для удаления цементных составов). Старые основания должны быть вымыты водой перед нанесением PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung.

Технология применения.

- Нанести неразведенный Apply PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung с помощью валика или кисти очень тонким слоем. Затем нанести второй раз пока первый слой не высох (мокрый-по-мокрому).
- Дать впитаться материалу в течение 1 часа, затем остатки пропитки удалить сухой тряпкой. Засохшие остатки пропитки можно убрать с помощью бензина или PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung.

□ Дать высохнуть PCI Naturstein-Impregnierung в течение 3-х – 4-х часов.
В течение этого времени по поверхности не следует ходить и дотрагиваться до него, избегать попадания прямых солнечных лучей.
Эксплуатировать поверхность можно примерно через 24 часа.

Внимание

- Стекланные и поверхности чувствительные к кислотам должны быть
- На керамогранитные плитки наноситься такое количество пропитки, которое может максимально может впитаться
- Никогда не наносите плёнообразующие очистители, таких как воск или жидкое мыло на поверхность керамогранитной плитки
- Достаточное количество пропитки PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung должно быть нанесено на сухие и чистые стыки, швы, для защиты от грязи.

PCI Продукция **■ Для керамических плиток**

Очистители-Пропитки

Очистители

PCI Zementschleier-Entferner sauer (кислотный очиститель для удаления цементной плёнки с поверхностей нечувствительных к действию кислот)
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch (щелочной очиститель для удаления цементной плёнки с чувствительных поверхностей к кислотам)
PCI RS-Reiniger Extra (гель для удаления эпоксидных пятен)

Импрегнаторы (пропитки)

PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung (пропитка для керамической плитки)
PCI Naturstein-Imprägnierung (пропитка для натурального камня)

Усилитель цвета плитки из натурального камня

PCI Farbvertiefer (пропитка для усиления цвета камня)

Меры безопасности

Содержит изоалкан. Раздражает глаза, дыхательные пути, кожу. Хранить в недоступном от детей месте. Не вдыхать пары очистителя, избегать попадания на глаза, кожу, внутрь. В случае попадания очистителя на глаза, тщательно промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом. Работать в защитной форме.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Официальный поставщик в РФ:
PCI Augsburg GmbH	ООО «БАСФ Строительные системы»,
Piccardstr. 11	119017, Москва, Кадашевская наб., д.14,
86159 Augsburg, Germany	к.3.
Tel. +49 (821) 59 01-0	Тел.: +7 495 225 64 39/15
Fax +49 (821) 59 01-390	Факс: +7 495 225 64 17
www.pci-augsburg.de	E-mail: stroysist@basf.com
	www.pci-russia.ru
	Декабрь 2008 года.

