

## Специальная пропитка

# PCI Naturstein-Imprägnierung

Для защиты всех типов мрамора и натурального камня

### Область применения

- Для внутреннего и внешнего применения
  - для стен и полов.
  - для пропитки впитывающего и низковпитывающего природного камня, например, мрамор, сланец, порфор и др.
  - Также используется для пропитки полированного натурального камня, неглазурованной керамической и клинкерной плитки, плитки из терракоты
- Может быть использована как защита от Граффити.

### Преимущества и свойства

- Готов к применению**
- Защищает от масел, жира, грязи и воды
- Не образует плёнку, не оставлет следов на поверхности плитки, не изменяет её цвет.
- Стойкий к воде и углекислоте
- Не изменяет противоскользящих свойств покрытия

### Технические характеристики

Основа: содержит силикон

Плотность: 0,770 г/см<sup>3</sup>

Цвет: прозрачный

Растворимость: растворимый в воде

Маркировка:

Не опасен

Xn, содержит изоалкан

Гарантийный срок хранения: Срок годности: 4 года, в сухом месте при температуре не выше +30°C.

Упаковка: пластиковая бутылка 1 л с крышкой с защитным механизмом от детей (4 бутылки в коробке)

### Технология применения

Расход: 1л PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung на 40-60 м2 поверхности

Устойчивость к температурным воздействиям: -40°C to +40°C

Температура применения: +5°C to +25°C ( температура основания)

Drying times

- ходить можно через 3-4 часа

- полная нагрузка через 24 часа

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым и сухим. Если основание новое, то необходимо удалить цементное молочко с помощью PCI Zementschleier-Entferner sauer (кислотный очиститель для удаления цементных составов). Старые основания должны быть вымыты водой перед нанесением PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung.

## Нанесение

- Нанести неразведенный Apply PCI Naturstein-Imprägnierung с помощью валика или кисти очень тонким слоем. Затем нанести второй раз пока первый слой не высох (мокрый-по-мокрому).
- Дать впитаться материалу в течение 1 часа, затем остатки пропитки удалить сухой тряпкой. Засохшие остатки пропитки можно убрать с помощью бензина или PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung.
  
- Дать высохнуть PCI Naturstein-Imprägnierung в течение 3-х – 4-х часов. В течение этого времени по поверхности не следует ходить и дотрагиваться до него, избегать попадания прямых солнечных лучей. Эксплуатировать поверхность можно примерно через 24 часа.
  
- Стеклообразные и поверхности чувствительные к кислотам должны быть
- На керамогранитные плитки наносится такое количество пропитки, которое может максимально впитаться
- Никогда не наносите плёнообразующие очистители, таких как воск или жидкое мыло на поверхность керамогранитной плитки
- Достаточное количество пропитки PCI Naturstein-Imprägnierung должно быть нанесено на сухие и чистые стыки, швы, для защиты от грязи.

## PCI Продукция ■ Для керамических плиток

### ОЧИСТИТЕЛИ-ПРОПИТКИ

#### Очистители

PCI Zementschleier-Entferner sauer (кислотный очиститель для удаления цементной плёнки с поверхностей нечувствительных к действию кислот)  
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch (щелочной очиститель для удаления цементной плёнки с чувствительных поверхностей к кислотам)  
PCI RS-Reiniger Extra (гель для удаления эпоксидных пятен)

#### Импрегнаторы (пропитки)

PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung (пропитка для керамической плитки)  
PCI Naturstein-Imprägnierung (пропитка для натурального камня)

#### Усилитель цвета плитки из натурального камня

PCI Farbvertiefer (пропитка для усиления цвета камня)

### Меры безопасности

Содержит изоалкан. Раздражает глаза, дыхательные пути, кожу. Хранить в недоступном от детей месте. Не вдыхать пары очистителя, избегать попадания на глаза, кожу, внутрь. В случае попадания очистителя на глаза, тщательно промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом. Работать в защитной форме.

<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ</b>	<b>Официальный поставщик в РФ:</b>
PCI Augsburg GmbH	ООО «БАСФ Строительные системы»,
Piccardstr. 11	119017, Москва, Кадашевская наб., д.14,
86159 Augsburg, Germany	к.3.
Tel. +49 (821) 59 01-0	Тел.: +7 495 225 64 39/15

Fax +49 (821) 59 01-390  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

Факс: +7 495 225 64 17  
E-mail: [stroysist@basf.com](mailto:stroysist@basf.com)  
[www.pci-russia.ru](http://www.pci-russia.ru)  
Декабрь 2008 года.