

RHEOMIX 880

Антипорообразователь для бетона

Описание продукта

RHEOMIX 880 представляет собой смесь эфиров жирных кислот.

Технические данные	
Внешний вид	Гомогенная жидкость жёлто-коричневого цвета
Плотность (при 20°C)	0.97 ± 0.02 кг/дм ³
pH (при 20°C)	Не определяется
Вязкость	< 600 mPa s

Дозировка

Рекомендуемая дозировка 0,1 – 0,3% от веса цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

Совместимость

RHEOMIX 880 совместим с регуляторами вязкости RheoMATRIX[®]100, Glenium[®]Stream, с воздухововлекающими добавками серии Micro Air[®], с пластифицирующими добавками серий GLENIUM и RHEOBUILD[®].

Упаковка

RHEOMIX 880 поставляется в 1000 л контейнерах, 200 л бочках, 25 кг канистрах. Другие виды упаковки возможны по запросу.

Срок годности

Минимальный срок годности - 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке при температуре от 10 до 30 градусов С.

Условия хранения

RHEOMIX 880 является стабильным продуктом, но по истечении нескольких месяцев возможно выпадение осадка. В данном случае продукт необходимо

тщательно перемешать перед использованием.

Меры предосторожности и транспортировка

Специальных требований по использованию продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. RHEOMIX 880 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

ООО «BASF Строительные системы»

119017, Россия, Москва
Кадашевская наб., 14 корп.3

Тел.: (495) 225 64 10

Факс: (495) 225 64 11

stroysist@basf.com

www.stroysist.ru

10/2009 года РМ